



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Update : 29/04/2014

RAPIDOBOIS **Peinture microporeuse satinée**

DEFINITION:

Peinture satinée multicouche, respirante;
règle l'humidité des bois et autres matériaux.
Pour extérieur et intérieur.

DESTINATION:

Impression, intermédiaire et finition opacifiantes particulièrement adaptées aux menuiseries neuves n'ayant pas encore éliminé leur excès d'humidité interne.
S'utilise également en travaux d'entretien, en couche de fond et finition sur boiserie et en finition sur surfaces métalliques et surfaces murales avec couches de fond appropriées.

DOMINANTES:

Microporeux, RAPIDOBOIS est régulateur et stabilisateur d'humidité.
Souple, RAPIDOBOIS résiste sans craquer ni "cloquer" aux déformations du support.
Multicouche, RAPIDOBOIS est à la fois primaire, intermédiaire et finition pour boiserie en fonction de sa dilution.
Durable.
Par sa souplesse, RAPIDOBOIS possède une longévité accrue.
Opacifiant, RAPIDOBOIS se distingue, sur la plupart des supports, par une grande opacité et un excellent enrobage des arêtes.

CARACTERISTIQUES:

présentation Peinture thixotrope.
Prêt à l'emploi en couche intermédiaire et en finition.
Finition Satinée

CARACTERISTIQUES:

- dilution Au White Spirit.
- temps de séchage
- Hors poussière: 2 à 3 heures
- Sec: 5 à 6 heures
- Dur: 24 heures
- Rendement : 10 à 12 m²/lتر selon porosité du fond.
- Brossabilité : Très bonne. Arrondi parfait.
- Lavabilité Excellente.
- Opacité Très bonne, même sur arêtes.
- Nettoyage Peinture fraîche: au White Spirit
- Stockage : Tenue excellente.
- Densité : 1.24
- Extraits secs en poids : 62,94%

MODE D'EMPLOI:

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet air ou pistolet airless (buse 1,2-1,5)
Application : Après préparation normale de supports et, en ce qui concerne les boiserie:
Bois neufs, léger ponçage et dépoussiérage (les bois exotiques étant dégraissés).
Bois peints, ponçage et dégraissage ou décapage.



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Update : 29/04/2014

Dilution : RAPIDOBOIS sera appliqué comme primaire à 5-10% de dilution au White Spirit, tel quel comme intermédiaire et finition.

Sur autres matériaux, s'applique comme un émail classique.

EMBALLAGES: 750 ml – 2,5 ltr

VOC: Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/d) : 300g/l(2010) Le Rapidobois contient 274g/l de VOC

NB : Si le produit est appliqué dans un endroit sans lumière, le jaunissement naturel de la peinture est fortement accéléré. Robin S.A. ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Ce phénomène est dépendant de la nature des liants

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.