

## PRIMAIRE MÉTAL

Primaire pour protéger vos métaux ferreux, comme les barrières, portails d'entrée, garde-corps et autres métaux particulièrement sensibles à la corrosion. Conseil de votre créateur de couleurs : les surfaces déjà peintes doivent être préalablement poncées et dégraissées. Appliquer ensuite 1 couche de PRIMAIRE MÉTAL sur toute la surface avant de repeindre avec une laque de qualité de notre gamme Robin.



### DOMAINE D'UTILISATION

Primaire pour protéger vos métaux ferreux, comme les barrières, portails d'entrée, garde-corps et autres métaux particulièrement sensibles à la corrosion.

### SUPPORTS

Protection anticorrosion de structures métalliques et d'équipements industriels :

- Fer
- Acier
- Fonte
- Anciens fonds compatibles en bon état

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau, faible en co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux  
Brillance : Satiné  
Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 24 heures  
Rendement théorique : 8-10 m<sup>2</sup>/L sur support lisse et sans perte

### RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

#### FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Débarrasser toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage, brossage
- Dégraisser (Dégraisseur L-19400), épousseter et bien nettoyer



---

#### FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Débarrasser toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage, brossage
- Dégraisser (Dégraisseur L-19400), épousseter et bien nettoyer

Appliquer une couche de PRIMAIRE METAL

La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin de SA2.5 minimum et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage – brossage à un degré de soin St3.

---

#### APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau ou pistolet pneumatique ou airless.

Appliquer 1 couche

---

#### NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

---

#### RECOUVREMENT

Par laque Robin après 24 heures de séchage

---

#### TEINTES

Brun-rouge uniquement

---

#### CONDITIONNEMENTS

1 ltr

---

#### CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

---

#### HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

---

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.