
SOL

Peinture pour sols, notamment garages et parkings. Son excellente résistance aux produits d'entretien, gasoils, huiles de moteur et aux pressions de pneu protégera votre sol efficacement. Peut être prévu antidérapant. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite, préparez votre support, d'appliquer ensuite 3 couches de SOL teintées de votre couleur préférée du nuancier. Consulter la fiche technique avant application *L'Art de la Nature*.



À BASE D'EAU



RENDEMENT +/-10 M2/L



RECOUVRABLE 12HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture pour sols, notamment garages et parkings.

SUPPORTS

- Béton et enduit de ciment
- Eléments métalliques protégés anticorrosion avec PRIMAIRE MÉTAL
- Application sur acier galvanisé et aluminium apprêté avec PRIMAIRE ACCROCHEUR
- Anciennes peintures compatibles et en bon état (essai préalable)
- Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur
- Autres supports : consulter notre service technique

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

SOL est résistant aux acides à la soude, au gazoil, aux huiles moteurs, à l'eau, aux produits d'entretien.

- Le pneu chaud et humide de la voiture qui stationne sur un revêtement provoque lors du démarrage (phénomène de collage) une traction sur le film telle que celui-ci cède et s'arrache. Un revêtement réalisé avec SOL supprime entièrement ce phénomène.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
 Brillance : Satinée
 Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 12 heures
 Rendement théorique : +/-10m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

BÉTONS ET DÉRIVÉS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Nettoyage soigné par lavage haute pression, par ponçage ou grenailage si nécessaire.
- Lessivage alcalin des anciennes peintures en bon état avec ANLAUGER GEIGER.
- Ragréage, reprise des éclats de béton, rebouchage des fissures avec un mortier époxydique sans solvant : séchage minimum 24 heures.

La porosité du sol conditionne l'adhérence. Les surfaces non absorbantes comme les ciments fortement dosés ou les surfaces glacées devront être dépolies par action mécanique (grenailage-meulage) ou action chimique par dérochage à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique à 10% dans l'eau.

On peut facilement contrôler la bonne porosité du sol en versant une petite quantité d'eau sur le sol dépoussiéré. Si l'eau pénètre, une tache foncée se forme : le sol est jugé suffisamment adsorbant.

Si l'eau « perle » et ne mouille pas le béton, il est nécessaire de dépolir pour obtenir une bonne adhérence.



FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage brossage, dépolissage et dégraissage.
- La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin de Sa 2 minimum et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage – brossage à un degré de soin ST 3.

Sur métaux ferreux : application d'une couche **PRIMAIRE MÉTAL**

Sur acier galvanisé et aluminium : application de **PRIMAIRE ACCROCHEUR**

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
 - Brosse ou rouleau
- Appliquer 3 couches successives (1^{ière} dilué à 20%)

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 12 heures de séchage

TEINTES

Carte **L'Art de la Nature**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.